ОЛИ-АКВА STANDARD Паркетный лак 15.50

Описание продукта
Разносторонний однокомпонентный водоразбавляемый паркетный лак для поверхностей, подвергаемых сильным нагрузкам. Отличные стойкостные характеристики этого лака позволяют применять его в жилых и коммерческих помещениях, вплоть до магазинов, бутиков и салонов с высокой проходимостью. Его потребительские свойства сравнимы с двухкомпонентным паркетным лаком. Вариация этого лака, сертифицированная согласно классам R9 и R10 обладает противоскользящими свойствами.

Свойства
- Отвечает требованиям норм EC Decopaint
- Отличная наполняющая способность
- Очень хорошая стойкость к хим. и механич. нагрузкам
- Великолепное растекание благодаря оптимизированной фазы подсыхания во время нанесения валиком
- Чрезвычайно светостойкая, высоко прозрачная лаковая пленка, не искажающая естественный вид древесины
- Очень хорошая стойкость к следам каблуков
- Отвечает требованиям по безопасности скольжения R 9 и R 10.
- Классификация по коду ГИС: W2+

Соответствует требованиям норм
- ДИН 71-3 (Безопасность детских игрушек)
- ДИН 53160 (Стойкость к поту и слюне)
- ДИН 68861 Т1 B, C (хим. стойкость к жидкостям)
- ДИН 68861 Т4 (Стойкость к царапанью)
- Не содержит НМП
- Не содержит формальдегид и ароматических углеводородов
- Не горюч в жидком состоянии

Области применения
Жилые и коммерческие помещения (магазины, офисы, коридоры с хорошей проходимостью, школы и детские сады), а также для восстановления встроенных лестниц.

Номер артикула

ОЛИ-АКВА STANDARD Паркетный лак 15.50				
Степень блеска	матовый	полуматовый	глянцевый	
Номер артикула	420 914 00	420 910 05	420 907 07	
Упаковка	5 / 1 литр	5 / 1 литр	5 / 1 литр	

Дополнительный «пакет безопасности»
Возможно изготовление следующих лаков:
- ДИН 51330 Противоскользящее покрытие Класс R9 согл. BGR 181
- ДИН 51330 Противоскользящее покрытие Класс R10 согл. BGR 181

Сырьевая основа
Уретан-акрилатный сополимер

Срок хранения
12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время хранения и транспортировки должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C .

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Указания по применению
- Перед применением упаковку с лаком хорошо взболтать!
- Возможно нанесение валиком, кистью или шпателем. Общий расход лака должен быть не менее 300 г/м^2 для жилых помещений и не менее 360 г/м^2 для коммерческих помещений.
- Для "критических" пород древесины (напр. бук, клен, ясень) рекомендуется нанесение валиком, но не шпатлевочным методом. При нанесении шпателем рекомендуется использовать в качестве покрывного лака только ОЛИ-АКВА STANDARD.
- Не рекомендуется вылить большое количество материала на паркет до нанесения, а нанести гель маленькими участками из ведра.
- Если время сушки между слоями лака превышает 12 часов, требуется обязательная промежуточная шлифовка лака.
- Минимальная температура помещения во время проведения паркетных работ - не менее +15 °C!

Подготовка поверхности
Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем К100 и К120. Чем тоньше шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Паркет должен быть сухим и тщательно очищен от остатков масла, воска, жира, шлифовальной пыли, силикона и т.д.

Технология нанесения

1. слой - грунт	A) Многослойное нанесение валиком	B) Уменьшение склонности к реброслеиванию	C) Нанесение грунта шпателем
	ОЛИ-АКВА DOMO Ок. 100 г/м²	ОЛИ-АКВА Грунт 15.81 ок. 100 г/м²	
			ОЛИ-АКВА DOMO, 1-2 слоя крест на крест по 20-40 г/м² каждый
	ок. 2-3 часа	ок. 2-3 часа	ок. 20 мин.
2. слой - лак	Нанесение лака валиком		
	ОЛИ-АКВА DOMO Ок. 100 г/м²		
	5 – 6 часов, желательно оставлять на следующий день		
	Промежуточная шлифовка, зерно P 120-150		
3. слой – лак	Нанесение лака валиком		
	ОЛИ-АКВА DOMO Ок. 100 г/м²		
	ок. 5-6 часа		
	Окончательная прочность лаковой пленки – через 8-10 дней!		

Сушка
Данные приведены для нормальных условий (температура помещения +20°C и относительная влажность воздуха 50%).

Уход
Для регулярной чистки и ухода за паркетом рекомендуем нашу серию ОЛИ-АКВА Средства для ухода за паркетными полами (ОЛИ-АКВА CARE, -POLISH, -CLEAN).

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу. Редакция - 06.01.2010.