

ОЛИ-НАТУРА Проектное масло

ОЛИ-НАТУРА Проектное масло - наше универсальное масло из модифицированных смол естественного происхождения с сухим остатком 60%. Рекомендуется для всех деревянных поверхностей, преимущественно внутри помещений. Несомненное преимущество этого масла - простое нанесение распылением, кистью или валиком. Поэтому это масло рекомендуется как для кустарного производства уникальной мебели, так и для серийного производства, в т.ч. для отделки паркета. Глубоко проникающий материал подчеркивает текстуру древесины (”поджигает”), образует равномерный защитный слой в верхних слоях древесины и тем самым выдерживает достаточно высокие нагрузки. Дерево остается паропроницаемым, образует водоотталкивающую поверхность и сможет “дышать” после нанесения масла. В ассортимент входят бесцветный натуральный вариант, а также 7 цветов, содержащих светостойкие пигменты, которые смешиваются между собой. Возможно дальнейшее нанесение избранных ОЛИ-АКВА Паркетных лаков.

Свойства

- рекомендуется для внутренней и внешней отделки
- рекомендуется для фактически всех пород древесины
- простое нанесение вручную или машинами
- пропитывает и защищает поверхность
- быстросохнущий
- для поверхностей, подвергаемых сильным нагрузкам
- Код ГИС: Ö 60

Соответствует требованиям норм

- DECOPAINT (норма ЕС)
- ДИН 531160 (Устойчивость к поту и слюне)
- ДИН ЕН 71-3 (Содержание тяжелых металлов)
- Не содержит формальдегид и ароматические углеводороды
- Без консервантов и биоцидных добавок

Область применения

Для защиты, ухода и освежения необработанных паркетных, деревянных и пробковых полов, лестниц, дверей, дощатого пола, мебели и деталей интерьера, стеновые панели и рабочих поверхностей, а также для отделки деревянных поверхностей вне помещений и во влажных помещениях. Ограниченно пригоден для плит ОСБ и шпона.

Номер артикула

ОЛИ-НАТУРА Проектное масло	натуральный	710 013 04
	Белый лессирующий	710 014 00
	Серый	710 015 07
	Тик	710 016 03
	Махагони	710 017 18
	Орех	710 026 06
	Падук	710 027 02
	Венге	710 028 09
Упаковка	10 / 3 / 1 литр	

Состав

Модифицированные масла растительного происхождения, напр. льняное масло, изопарафиновый фармацевтический углеводород, не содержащие свинца сиккативы.

Хранение

12 месяцев в закрытой оригинальной заводской упаковке. Хранение и транспортировка при температурах не более +30 °C.

Обязательное обозначение

Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Технология нанесения: ВАЛИКОМ / КИСТЬЮ

1. Провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном P 120 (P 80-100-120). При нанесении цвета “Белый лессирующий” рекомендуется закончить ступенчатую шлифовку зерном P 80. Поверхность должна быть сухой и очищенной от остатков пыли, жира, масла и восков, а также от следов шлифовальной пыли. Чем тоньше шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед окончательной шлифовкой паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИ-Раствора для шпатлевания и шлифовальной пыли.
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать и осторожно вылить на поверхность. В зависимости от поглощающей способности древесины расход составляет ок. 40 - 80 г/м². После этого масло нанести равномерно щеткой, мохеровым валиком, шпателем или широкой кистью.
3. Оставить масло на 20-30 мин. для полного смачивания и при необходимости нанести второй раз в местах сильного поглощения. После этого втирать щеткой или зеленым падом (для паркета или деревянных полов однодисковой шлифовальной машиной), пока поверхность уже не кажется мокрой. Излишки удалить хлопчато-бумажн. тряпкой.
4. Промежуточная сушка 4 - 6 часов. После этого полировать (втирать) хлопчато-бумажной тряпкой.
5. В зависимости от влажности воздуха и температуры масло полностью высыхает в течение 2 - 3 дней. За это время избежать попадания воды на поверхность.

Технология нанесения: РАСПЫЛЕНИЕМ

1. Провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном P 120 (P 80-100-120). Поверхность должна быть сухой и очищенной от остатков пыли, жира, масла и восков, а также от следов шлифовальной пыли. Чем тоньше шлифовка, тем менее шероховато становится древесина.
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать и нанести масло распылением в один слой. Расход - ок. 40 - 80 г/м².

Пневматическое распыление:	давление 2,5 - 3,5 бар
	сопло 0,8- 1,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление 100 -120 бар
	сопло 0,18- 0,23 мм

3. Оставить масло на 20-30 мин. для полного смачивания и при необходимости втирать щеткой или зеленым падом, пока поверхность уже не кажется мокрой. Излишки удалить хлопч.-бум. тряпкой.
4. В зависимости от влажности воздуха и температуры пылеустойчивое состояние - через 90 - 120 минут, укладка в штабеля на следующий день. 2 - 3 дня избежать попадания воды на поверхность.

Примечания

- Наносить при температурах воздуха и объекта (пола) не менее +12°C.
- Данные по сушке продукта приведены для нормальных условий: температура - +20°C, влажность воздуха - 50%.
- При нанесении вне помещений избежать влажную погоду и прямые попадания солнца.
- Ремонт мелких дефектов: Подшлифовать поврежденный участок, наносить масло 1-2 раза.
- Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады непосредственно после использования мыть или хранить под водой.
- При распылении соблюдать пространственную и временную дистанцию к оборудованию распыления НЦ-лаков.
- Возможно нанесение в качестве грунта под ОЛИ-АКВА Паркетные лаки FLEX, BUSINESS, TOP и мебельные лаки ОЛИ-АКВА 18.23 и 51.22.

Уход и освежение

Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем применение ОЛИ-НАТУРА Проектного масла (при необходимости разбавить в соотношении 1:1 ОЛИ-НАТУРА Разбавителем). Если требуется дополнительный защитный слой, то рекомендуется нанесение ОЛИ-НАТУРА Воска для ухода. Для текущего ухода рекомендуем использование нашего ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла.

Наши технические рекомендации по применению в устной и письменной форме носят исключительно неофициальный характер. Мы их выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание: май 2007.