Дата печати: 22.07.13

Краситель концентрированный белый. AR4S01

Область применения	
AR4S01 жидкий краситель белого цвета. Рекомендуется для крашения рам, дверей, плинтусов, мебели из массива или шпона, эксплуатируемых внутри помещения. Равномерно окрашивает поверхность древесины, подчеркивает ее натуральную текстуру, обладает хорошей светостойкостью.	
Описание продукта	
Вид продукта	**Краситель на основе органических растворителей**
Метод нанесения	Распыление
Разбавитель	Ацетон, нитроразбавитель
Вязкость при поставке	ISO CUP-3 70+/-5 с при T-20°C
Плотность	Плотность 1,18+/-0,01 кг/м^3
Цвет	Белый
Содержание нелетучих веществ	32+/-2 %
Хранение	В прохладном, сухом помещении при T=(10-30) °C
Срок хранения	1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке
Условия переработки	
Рабочая смесь	AR4S01 краситель рекомендуется разбавлять ацетоном или нитро разбавителем в зависимости от желаемого оттека при крашении. Ацетон улучшает однородность цвета при крашении , уменьшает смачивание древесины и сокращает время сушки красителя. Нитро разбавитель повышает смачивание поверхности древесины и подчеркивает ее поры. Степень разбавления красящего состава зависит от желаемого оттенка при крашении, применяемого разбавителя. При нанесении распылением AR4S01 рекомендуется разбавлять до 500% весовых частей (1:5) разбавителем(1 часть AR4S01 и 5 частей разбавителя).
Вязкость при переработке	

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

AR4S01

Предваритель-ная подготовка	Может наноситься непосредственно на отшлифованную поверхность древесины и очищенную от пыли, а также на подложку, загрунтованную прозрачным или пигментированным полиуретановым, акриловым грунтом высушенную , отшлифованную и очищенную от пыли.
Переработка / Расход материала	Расход красящего состава зависит от: -от вида и количества разбавителя требуемого для доведения до рабочей вязкости. Расход 80-100 г/м^2 Окрашенную поверхность древесины можно лакировать глянцевым, или матовым полиуретановым, акриловым лаком.
Указания по переработке	
Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	Время высыхания при 20°C 10-15 мин. Зависит от степени разбавления и вида используемого разбавителя.
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 45-70%.

Хорошо перемешать

Плотно закрывать

Хранить в прох-ладном месте

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

AR4S01

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)
Различные древесные подложки могут иметь различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа выбранного разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим контролем, наша компания не может нести ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции Информация, содержащаяся в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.
Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания может дать гарантию в пределах допустимых отклонений в значениях от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям особенно в части условиям и способу нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала.
Данные настоящего технического документа были получены при температуре 20°C и относительной влажности 70%.В сноске каждого технического листа доступны данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, есть ли у нас последнее обновление, так как некоторые показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.