CARPOLY
You choose the best. We do the best.

Eastlak Technology
Лаки и краски для обработки древесины

Техническая Спецификация

LM8300

Высокоглянцевый прозрачный Акриловый лак

Область применения:	Плоские и точеные детали
Степень блеска:	100
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование
Рецептура смешивания:	По весу (г):
Часть А	LM8300 100
Часть Б	GH863L 100
Растворитель	S-11G 70 - 90

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	67 ± 2
Плотность (кг/л):	0.98 ± 0.04
Вязкость (25° C, в секундах)	ЧАСТЬ A+B+C: 10”- 14’’ (DIN 4)
Жизнеспособность:	4 - 6 часов
Рекомендуемый расход (г/ кв.м):	120 - 140
Интервал между слоями:	не менее 2 часов
Число слоев:	1 - 2
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° C):	От пыли 25’ На отлип 25’ До складирования не менее 48 часов
Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 12 часов
Нанесение других продуктов:	Не ранее чем через 6 часов
Срок годности:	12 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:
Предпочтителен прозрачный полиэфирный грунт, поскольку он имеет меньшую склонность к отслаиванию, чем полиуретановые грунты.
.Тщательная шлифовка и очистка поверхности.

Общие свойства:
LM8300 - высоко глянцевый акриловый лак, обладающий высоким уровнем прозрачности, растекаемости и стойкости к пожелтению. Материал менее чувствителен к условиям нанесения, чем полиуретановые глянцевые лаки, то есть ниже вероятность возникновения проколов и булавочных головок. Лак следует наносить в достаточном количестве, чтобы как следует смочить субстрат.
Для увеличения стойкости к пожелтению возможна замена отвердителя на GH861L

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.