Дата печати: 05.11.13

Красящий состав с эффектом «хромирования» на основе растворителей ARMV03

Область применения
ARMV03 красящий состав на основе органических растворителей с эффектом «хромирования». Рекомендуется для отделки деталей мебели, багета, столярных, погонажных изделий, дверей из древесины и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения , создающий на поверхности изделия металлический эффект «хромирования». Может применяться без перекрытия лакокрасочными материалами как заключительное покрытие, если не требуется высокой механической прочности.

Описание продукта	
Вид продукта	**Красящий состав с эффектом «хромирования» на основе растворителей**
Метод нанесения	Распылением
Разбавитель	Ацетон, разбавитель для полиуретановых лаков
Вязкость при поставке	приТ=20^{o}С (ВЗ-246 сопло 4 мм)- 17-23 с.
Плотность	0,83 ± 0,01 г/см^{3}
Цвет	Серебряный хром
Содержание нелетучих веществ	11-15 %
Хранение	В прохладном, сухом помещении при Т=(10-30) °С
Срок хранения	1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке

Условия переработки	
Рабочая смесь	Соотношения красящего состава и растворителя в рабочей смеси от 1:0,2 до 1:0,4
Вязкость при переработке	Зависит от метода нанесения, количества разбавителя.

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

ARMV03

Предваритель-ная подготовка	1.Шлифование древесины шлиф.бумагой зернистости P180, чтобы хорошо выровнять поверхность древесины перед ее окраской и получить равномерно окрашенную поверхность .Тщательная очистка подложки от пыли. 2. Нанесение распылением черного ПУ грунта (RAL9017).Сушка 4 часа до полного отверждения покрытия 3. Легкая шлифовка ПУ грунта шлиф.бумагой зернистости 320 для получения гладкой поверхности. 4.Нанесение распылением ПУ эмали (RAL9017) на отшлифованную поверхность черного грунта. Сушка 4 часа до нанесения серебряного красителя «с эффектом хрома», но не более 8 часов во избежании проблем с адгезией . 5.Нанеие красителя с «эффектом хрома» пневмораспылением «полусухим способом», (давление 2,5 бара, отрегулировав пистолет на минимальную подачу материала), перекрестно, обращая внимание на равномерное распределение частиц в одном направлении на краях. 6.Для повышения механической прочности покрытия можно добавить к продукту 5% изоцианатного отвердителя .
Переработка / Расход материала	Расход (ориентировочный) 50-60 г/м^2 Количество нанесений 1 Перед применением краситель необходимо тщательно перемешать. Нанесение красителя с большим расходом может уменьшить яркость и зеркальный эффект красящего состава. Окрашенную красителем поверхность можно лакировать акриловыми не желтеющими лаками.
Указания по переработке	
Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	Время высыхания ориентировочно составляет 10 мин при T=20°C
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 45-70%.

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

ARMV03


Хорошо перемешать


Плотно закрывать


Хранить в прохладном месте

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)

Различные древесные подложки могут иметь различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа выбранного разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим контролем, наша компания не может нести ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции Информация, содержащаяся в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.

Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания может дать гарантию в пределах допустимых отклонений в значениях от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям особенно в части условиям и способу нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала. Данные настоящего технического документа были получены при температуре 20°C и относительной влажности 70%.В сноске каждого технического листа доступны данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, есть ли у нас последнее обновление, так как некоторые показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.