Грунт PU-0.105

Двухкомпонентный полиуретановый грунт-изолятор. Применяется для изоляции МДФ и экзотических пород дерева.

Технические показатели

Цвет: _ прозрачный
Сухой остаток: _ 18±2%
Плотность:(DIN 51 757) _ 0,9±0,02
Вязкость основы:(DIN 4) _ 12 сек.

Свойства покрытия

- быстрое время сушки;
- высокие изолирующие свойства.

Подложки

МДФ и экзотические породы дерева.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов: По массе:
PU-0.105 100
Отвердитель №054 100
Разбавитель _ не требует разбавления
Жизнеспособность композиции при 20°С _ 4 часа
Теоретический расход _ 60-100 г/м^2

Способ нанесения	*Давление, атм*	*Сопла, мм*	*Количество слоев*	*Разбавитель*
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	-

Сушка

	от пыли	*на отлип*	*до перекрытия ПЭ материалами*	*до перекрытия ПУ материалами*
При 20° С	10 минут	40 минут	0,5-1,5 часа	1 час

Упаковка

Грунт PU-0.105 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №054 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.105 - 12 месяцев
Отвердитель №054 - 4 месяца