ADLER
Coloranti, tinte e vernici

**АВК**

Дата печати: 11.11.13

# Концентрированные красители Р- карта АВК Серия

| Область применения | |
|---|---|
| АВК жидкие концентрированные красители, содержащие пигмент, разбавляется для получения желаемого оттенка органическими растворителями. Рекомендуются для крашения деталей мебели, дверей, багета, столярных, погонажных и др. изделий из древесины и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения. Данные типы красителей имеют высокую прозрачность и позволяют получать при крашении интенсивные яркие тона, равномерно окрашивают поверхность древесины, подчеркивают натуральную ее текстуру , обладают хорошей светостойкостью. | |
| **Описание продукта** | |
| **Вид продукта** | **Концентрированные красители** |
| **Метод нанесения** | Распыление |
| **Разбавитель** | Ацетон, нитроразбавитель, разбавитель для ПУ. |
| **Вязкость при поставке** | 6-16 с по ВЗ-246(сопло 6 мм) при Т=20°С |
| **Плотность** | Плотность 0,92 ± 0,94 к/м$^3$ |
| **Цвет** | Различная цветовая гамма по Р-карте цветов. Красители этой серии можно смешивать друг с другом для получения различных цветовых оттенков.<br>Базовые цвета:<br>АВК010 АВК040<br>АВК011 АВК043<br>АВК021 АВК044<br>АВК030 АВК045<br>АВК033 АВК046<br>АВК035<br>АВК036<br>АВК037 |
| **Содержание нелетучих веществ** | 8,5-10,5 % |
| **Хранение** | В прохладном, сухом помещении при Т=(10-30) °С |
| **Срок хранения** | 1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке |
| **Условия переработки** | |

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

**АВК**

| | |
|---|---|
| **Рабочая смесь** | Добавление в растворы красителей различных связующих AVHL021, AVHL911, ACB184 позволяет:<br>-облегчить процесс нанесения красителя на древесные подложки, лучше проявить текстуру древесины при ее непосредственном крашении<br>-улучшить яркость и интенсивность цвета<br>-равномерно окрасить поверхность древесины . подчеркнуть ее натуральную текстуру и прокрасить поры<br>-обеспечить хорошую адгезию красителя к последующим слоям лакокрасочных материалов.<br>АВК серию рекомендуется разбавлять ацетоном или нитро разбавителем в соответствии с требуемым эффектом и видом нанесения.<br>Ацетон улучшает однородность цвета при крашении, уменьшает смачивание древесины и сокращает время сушки красителя.<br>Нитро разбавитель повышает смачивание поверхности древесины и подчеркивает ее поры.<br>Степень разбавления красящего состава зависит от желаемого оттенка при крашении.<br>Рекомендуется разбавить от 1:3 до 1:5. |
| **Вязкость при переработке** | Зависит от вида и количества применяемого связующего. |
| **Предваритель-ная подготовка** | Может наноситься непосредственно на отшлифованную поверхность древесины и очищенную от пыли, а также на подложку, загрунтованную прозрачным или пигментированным полиуретановым, акриловым грунтом высушенную , отшлифованную и очищенную от пыли. |
| **Переработка / Расход материала** | Расход красящего состава зависит от:<br>-от вида и количества разбавителя требуемого для доведения до рабочей вязкости.<br>Расход 70-100 г/м2<br>После полного высыхания можно повторно покрыть красителем серии АВК или нанести ПУ, нитро - или акриловый грунт. |
| **Указания по переработке** | |
| **Сушка**<br>при T=20°C и отн. влажности 60% | Время высыхания красящего состава зависит от выбранного растворителя. Ориентировочно составляет при T=20°C-10-15мин. |
| **Условия нанесения** | Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 60%. |

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

**АВК**


Хорошо перемешать


Плотно закрывать


Хранить в прохладном месте

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)
Различные древесные подложки могут иметь различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа выбранного разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим контролем, наша компания не может нести ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции
Информация, содержащаяся в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.
Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания может дать гарантию в пределах допустимых отклонений в значениях от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям особенно в части условиям и способу нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала.
Данные настоящего технического документа были получены при температуре 20$^{o}$C и относительной влажности 70%.В сноске каждого технического листа доступны данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, есть ли у нас последнее обновление, так как некоторые показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.