Грунт PU-0.103

Двухкомпонентный полиуретановый грунт. Применяется для отделки мебельных фасадов, столешниц из различных пород дерева.

Технические показатели

Сухой остаток:	42±2%
Плотность:(DIN 51 757)	0,98±0,02
Вязкость основы:(DIN 4)	тиксотропный
Блеск:	полуматовый

Свойства покрытия

- высокая твердость;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость.

Подложки

Различные породы дерева, различные виды натурального шпона.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:
PU-0.103 для столешниц	100
Отвердитель №044	50
Разбавитель	“Разбавитель для ПУ ЛКМ”
Межслойная выдержка (мокрый-по-мокрому)	30-50 минут
Жизнеспособность композиции при 20°С	3 часа
Теоретический расход	120-150 г/м^2

Рекомендуемая шлифовальная бумага	*Для сухого шлифования*
	Р 280 для заключительной обработки Р 320

Способ нанесения	*Давление, атм*	*Сопла, мм*	*Количество слоев*	*Разбавитель*
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	2	10-20%

Возможные методы нанесения:
- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

	от пыли	*на отлип*	*до шлифования*		*до перекрытия*
			руч.	*мех.*	
При 20° С	10 минут	30 минут	1 час	2 часа	2 часа

Упаковка

Грунт PU-0.103 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №044 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.103 - 12 месяцев
Отвердитель №044 - 4 месяца