ADLER
Coloranti, tinte e vernici

AGLW Series




Дата печати: 14.07.15

AGLW52 Краситель-глейз «античный орех» на водной основе
AGLW57 Выравнивающий краситель-глейз «орех» на водной основе
AGLW01 Выравнивающий краситель-глейз «белый» на водной основе

Область применения	
AGLW52 , AGLW57 и AGLW01 жидкие красители-глейзы на водной основе. Рекомендуются для крашения изделий из древесины и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения. Наносятся непосредственно на древесину пневматическим распылением с последующим втиранием. AGLW52- хорошо прокрашивает поры, создавая «античный эффект» AGLW57 и AGLW01 -хорошо выравнивает древесину, обеспечивая равномерное крашение на различных породах древесины. Для получения разнообразных оттенков при крашении может колероваться красителями серии AR4U .	
Описание продукта	
Вид продукта	**AGLW52 Краситель-глейз «античный орех» на водной основе** **AGLW57 Выравнивающий краситель-глейз «орех» на водной основе** **AGLW01 Выравнивающий краситель-глейз «белый» на водной основе**
Метод нанесения	Распыление с втиранием
Разбавитель	Вода
Вязкость при поставке	**AGLW52** 15-25 с по ВЗ-246(сопло 6 мм) при Т=20°С **AGLW57** 13-23 с по ВЗ-246(сопло 6 мм) при Т=20°С
Плотность	**AGLW52** **1**,16 ± 0,01 г/см^3 **AGLW57** 1,07 ± 0,01 г/см^3 **AGLW01** 1,22 ± 0,01 г/см^3
Цвет	**AGLW52** «античный орех» **AGLW57** «орех» **AGLW01** «белый»
Содержание нелетучих веществ	**AGLW52 AGLW57** 21,0-26,0 % **AGLW01** 31,0+/-2 %
Хранение	В прохладном, сухом помещении при Т=(10-30) °С

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

AGLW Series

Срок хранения	1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке
Условия переработки	
 **Рабочая смесь**	Степень разбавления красящего состава зависит от желаемого оттенка при крашении. Рекомендуется от 50% до 100%(1 часть **AGLW** : 0,5-1,0 часть воды).
 **Вязкость при переработке**	Зависит от степени разбавления красителя
 **Предваритель-ная подготовка**	Может наноситься непосредственно на отшлифованную поверхность древесины (шлиф.лентой зернистости 180-220), очищенную от пыли. Чтобы усилить эффект старения древесины рекомендуется произвести брашированиe древесины стальной щеткой для лучшего эффекта открытых пор.
 **Переработка / Расход материала**	Расход 150-180 г/м^2 Наносят распылением, хорошо смачивая поверхность древесины, через 45-60 с. после нанесения тщательно протирают по всей поверхности, убирая излишки красителя . Затем рекомендуется для повышения равномерности и яркости красителя произвести легкое нанесение (затенение) этим же раствором красителя. После полного высыхания можно нанести ПУ, нитро - или акриловый грунт или лак.
Указания по переработке	
 **Сушка** при T=20°C и отн. влажности 60%	Ориентировочно составляет при T=20°C 60 мин.
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 60%.


Хорошо перемешать


Плотно закрывать


Хранить в прох-ладном месте

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)
Различные древесные подложки могут иметь различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа выбранного разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим контролем, наша компания не может нести ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции

AGLW Series

Информация, содержащаяся в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.
Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания может дать гарантию в пределах допустимых отклонений в значениях от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям особенно в части условиям и способу нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала.
Данные настоящего технического документа были получены при температуре 20°C и относительной влажности 70%.В сноске каждого технического листа доступны данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, есть ли у нас последнее обновление, так как некоторые показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.