Дата печати: 14.08.14

Патина
AR4 Pxx

Область применения
AR4 Pxx концентрированная патина на основе органических растворителей . Рекомендуются для отделки деталей мебели, багета, столярных, погонажных изделий, дверей из древесины и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения. Обладает хорошей смачиваемостью поверхности, светостойкостью, быстро сохнет, легко счищается . AR4 Pxx универсальна в применении, ее можно наносить как ручным распылением так и на автоматических распылительных установках. Для получения разнообразных оттенков можно смешивать с другими патинами серии AR4Pxx.

Описание продукта	
Вид продукта	**Патина на основе органических растворителей**
Метод нанесения	Распылением
Разбавитель	Ацетон
Вязкость при поставке	приТ=20°С (ВЗ-246 сопло 4 мм)- 11- 15 с.
Плотность	Плотность 0,87 ± 0,01 г/см^3
Цвет	AR4 P 22 коричневая AR4 P 41 античный орех AR4 P 42 орех AR4 P 43 вишня AR4 P 45 светлый орех AR4 P 48 палисандр AR4 P 72 белая AR4 P 80 золото AR4 P 81 серебро AR4 P 93 блестящее серебро AR4 P 99 золото
Содержание нелетучих веществ	14-18 %
Хранение	В прохладном, сухом помещении при Т=(10-30) °С
Срок хранения	1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке

Условия переработки	
Рабочая смесь	Модно наносить в неразбавленном виде или разбавить ацетоном в соотношении концентрата патины и ацетона в рабочей смеси от 1:0,5 до 1:1

Вязкость при переработке	Зависит от количества разбавителя и связующего, применяемого для приготовления рабочего состава
Предваритель-ная подготовка	Наносится распылением на древесную подложку, предварительно загрунтованную полиуретановым или акриловым грунтом (прозрачным или пигментированным), после их сушки и шлифования. После сушки патины счистить излишнее ее количество шлифовальной шерстью или «скотч-брайтом».
Переработка / Расход материала	Расход (ориентировочный) 80-100 г/м^2 Количество нанесений 1 Перед применением патину необходимо хорошо перемешать. Чрезмерное нанесение патины может ослабить адгезию с покровным лакокрасочным материалом. Окрашенную патинами поверхность можно лакировать полиуретановыми, акриловыми или водными лаками. Очистку рабочих инструментов рекомендуется производить ацетоном.
Указания по переработке	
Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	Время высыхания патины 10 мин при T=20°C
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 45-70%.


Хорошо перемешать


Плотно закрывать


Хранить в прохладном месте

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)

Различные древесные подложки могут иметь различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа выбранного разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим контролем, наша компания не может нести ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции Информация, содержащаяся в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.
Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания может дать гарантию в пределах допустимых отклонений в значениях от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям особенно в части условиям и способу нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала.
Данные настоящего технического документа были получены при температуре 20°C и относительной влажности 70%.В сноске каждого технического листа доступны данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, есть ли у нас последнее обновление, так как некоторые показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.