Техническая информация

Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

Дата печати: 01.10.13

Белый многослойный полиуретановый лак для отделки снаружи помещений HS230258

Область применения	
2 – х компонентный белый ПУ матовый многослойный лак применяется для отделки мебели, дверей, эксплуатируемых снаружи помещения. Обладает хорошей укрывистостью и эластичностью.	
Описание продукта	
Вид продукта	**Белый многослойный ПУ лак для отделки снаружи помещений.**
Метод нанесения	Распылением (воздушное, безвоздушное комбинированное, электростатическое), лаконалив
Блеск	35± 5 E
Содержание нелетучих веществ	Основы: 65,0 ± 2% Отвердителя: 30,0 ± 2% Смеси: 51,9 ± 1%
Вязкость при поставке	97,5+/-9,75 с по ВЗ-246(сопло 4 мм)
Плотность при 20°C	1,36+/-0,05 кг/м3
Хранение	В прохладном, сухом помещении при 10-30 °C
Срок хранения	1 год, при вышеприведённых условиях
Условия переработки	
Рабочая смесь	Лак: 100 в.ч HS280258 Отвердитель 40 в.ч SC290376 (или 60% по объему) Разбавитель: 10 - 30 в.ч SV420010 или DL 0230 RS
Вязкость при переработке	-Рабочая вязкость -при распылении 15-18 с по ВЗ-246(сопло 4мм) -при лаконаливе 18-20 с по ВЗ-246(сопло 4 мм)
Жизнеспособность	3 часа
Предварительная подготовка	Наносится поверхность древесины , предварительно загрунтованную изолирующим грунтом HS220827 через 1-3 часа без шлифовки.
Переработка / Расход материала	Расход 120 -160 г/м2 за одно нанесение. Параметры распыления: - давление распыления - 3 атм. - диаметр сопла - 1,8-2,0 мм

Техническая информация # Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

	При нанесении электростатическим распылением необходимо ввести добавку HS290D62
Указания по переработке	
Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	Сушка при температуре T=20°C - от пыли 10-15 мин. - до прикосновения 40-60 мин - полностью сухой 8-12 часов - до шлифования 4-6 часов - до складирования (вертикально) 18-24 часа
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не ниже 15°C. Относительная влажность - 45-70%.


Хорошо перемешать


Плотно закрывать


Хранить в прохладном месте

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте. И не является гарантийным обязательством.

Техническая информация

Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.