Концентрированные универсальные красители AVCxxx

Область применения
AVCxxx концентрированные универсальные красители для нанесения распылением(вручную или автоматически). Используют в производстве мебели и предметов интерьера. Подходит для нанесения на все типы древесины. Красители можно смешивать между собой для получения нужных оттенков.

Описание продукта	
Вид продукта	**Концентрированные универсальные красители**
Метод нанесения	Распыление (автоматически или вручную).
Разбавитель	Нитро, ПУ –растворители, ацетон,дованол РМ, диминерализованная вода
Плотность	от 0,96±0,001 г/см^3
Цвет	Различная цветовая гамма. Красители этой серии можно смешивать друг с другом для получения различных цветовых оттенков.
Содержание нелетучих веществ	От 13,6 до 14,9% в зависимости от красителя
Хранение	В прохладном, сухом помещении при T=(10-30) °C
Срок хранения	1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке

Условия переработки	
Рабочая смесь	Соотношения концентрата красителей и разбавителя в рабочей смеси 1:10 Добавление в растворы красителей при нанесении различных связующих **AVHL20, AVHL911, AVHL037, AVHL054, AVHL057,AVHL319,ACB184** позволяет: -облегчить процесс нанесения красителя на древесные подложки, лучше проявить текстуру древесины при ее непосредственном крашении -улучшить яркость и интенсивность цвета -равномерно окрасить поверхность древесины . подчеркнуть ее натуральную текстуру и прокрасить поры -обеспечить хорошую адгезию красителя к последующим слоям лакокрасочных материалов.

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

Вязкость при переработке	Зависит от метода нанесения, количества и вида применяемого связующего
Предварительная подготовка	Наносится на отшлифованную поверхность древесины и очищенную от пыли.
Переработка / Расход материала	Расход и количество нанесений зависит от:: применяемого разбавителя, - способа нанесения красителя , -породы древесины типа древесной подложки (массив, шпон,»файн-лайн») -количества разбавителя требуемое для доведения до рабочей вязкости . -количества связующего , добавленного в рабочий раствор красителя: Расход (ориентировочный) 70-100 г/м^2 Окрашенную красителями поверхность древесины можно лакировать полиуретановыми, акриловыми и нитроцеллюлозными лаками. При лакировании полиэфирными лакокрасочными материалами рекомендуется применение изолирующего грунта.
Указания по переработке	
Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	Время высыхания красителей зависит от выбранных растворителей и разбавителей . а также от количества связующих – ориентировочно составляет 5-20 мин при T=20°C
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 45-70%.

Хорошо перемешать | Плотно закрывать | Хранить в прохладном месте

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные

данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами

Различные древесные подложки могут иметь различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа выбранного разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим контролем, наша компания не может нести ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции Информация, содержащаяся в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт. Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания может дать гарантию в пределах допустимых отклонений в значениях от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям особенно в части условиям и способу нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала. Данные настоящего технического документа были получены при температуре 20^{o}C и относительной влажности 70%.В сноске каждого технического листа доступны данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, есть ли унас последнее обновление, так как некоторые показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.