Техническая информация

Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

Дата печати: 26.08.13

Белый НЦ – лак с эффектом «краколета».

WHITE CRACKLY EFFECT

HS94000C

Область применения	
Однокомпонентный пигментированный лак. Основной его характеристикой является то, что он образует эффект трещин на поверхности.	
Описание продукта	
Вид продукта	**Белый НЦ – лак с эффектом «краколет»**
Метод нанесения	Распыление (воздушное или комбинированное).
Цвет	Белая жидкость
Блеск	1±0,5 E
Содержание нелетучих веществ	18 – 21 %
Вязкость при поставке по Брукфильду	1050 cPs (6/100/25), 38 ± 2 с. DIN 8 / 20°C
Плотность при 20°C	1,34 г/см³ ± 0,05 г/мл
Хранение	В прохладном, сухом помещении при 10-30 °C
Срок хранения	1 год, при вышеприведённых условиях
Условия переработки	
Рабочая смесь	Лак HS94009C 100 в. ч. Разбавитель SV12001, или нитроразбавитель 50 в.ч
Вязкость при переработке	- при распылении 17 - 19 с по DIN 4 мм при 20° C
Переработка / Расход материала	Количество слоев – 1 Пример нанесения: **укрывистая отделка** (мдф, массив): - нанесение белого ПУ грунта, сушка, шлифование, удаление пыли. - нанесение цветного НЦ глянцевого лака, цвет, которого должен проявиться через трещины, сушка 60 ин. - нанесение лака HS94000C, сушка 2 часа. - нанесение НЦ или акрилового лака, сушка.
Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	
Указания по переработке	
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не ниже 15°C.

Техническая информация # Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

	Относительная влажность - 45-70%.


Хорошо перемешать


Плотно закрывать


Хранить в прохладном месте

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте. И не является гарантийным обязательством.
За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону
+7 (495) 661-35-28 доб 249(246)