Дата печати: 27.09.16

Патина на основе органических растворителей
ASP00 золото
ASP06 золото
ASP07 бронза
ASP08 золото
ASP09 золото
ASP34 золото
ASP53 золото
ASP92 серебро
ASP11 золото
ASP23 золото
ASP65 платина

Область применения	
ASPxx концентрированная патина на основе органических растворителей. Рекомендуются для отделки деталей мебели, багета, столярных, погонажных изделий, дверей из древесины и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения.	
Описание продукта	
Вид продукта	**Патина на основе органических растворителей**
Метод нанесения	Распылением
Разбавитель	Ацетон
Вязкость при поставке	ASP00 золото ISO CUP3 более 30 с приТ=20°C ASP06 золото ISO CUP3 22+/-5 с приТ=20°C ASP07 бронза ISO CUP3 22+/-5 с приТ=20°C ASP08 золото ISO CUP4 70 с приТ=20°C ASP09 золото ISO CUP3 55+/-5 с приТ=20°C ASP34 золото ISO CUP3 22+/-5 с приТ=20°C ASP53 золото ISO CUP3 23+/-3 с приТ=20°C ASP92 серебро ISO CUP3 30+/-5 с приТ=20°C ASP11 золото ISO CUP3 27+/-5 с приТ=20°C ASP23 золото ISO CUP3 35+/-5 с приТ=20°C ASP65 платина ISO CUP3 41+/-5 с приТ=20°C

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

ASPxx

Плотность	ASP00 золото 0,900+/-0,02 кг/м3 ASP06 золото 0,85+/-0,01 кг/м^3 ASP07 бронза 0,91+/-0,01 кг/м^3 ASP08 золото 1,07+/-0,02 кг/м^3 ASP09 золото 1,03+/-0,01 кг/м^3 ASP34 золото 0,91+/-0,01 кг/м^3 ASP53 золото 0,86+/-0,01 кг/м^3 ASP92 серебро 0,82+/-0,01 кг/м^3 ASP11 золото 0,92+/-0,01 кг/м^3 ASP23 золото 0,88+/-0,01 кг/м^3 ASP65 платина 0,91+/-0,01 кг/м^3
Сухой остаток	ASP00 золото 22,7+/-2% ASP06 золото 7,8+/-1% ASP07 бронза 12,0+/-1% ASP08 золото 31,4+/-2% ASP09 золото 35+/-2% ASP34 золото 8,5+/-1% ASP53 золото 15,5+/-1% ASP92 серебро 11,8+/-1% ASP11 золото 11,9+/-1% ASP23 золото 8,2+/-1% ASP65 платина 11.3 +/-1%
Цвет	Цветная жидкость
Хранение	В прохладном, сухом помещении при T=(10-30) °C
Срок хранения	1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке
Условия переработки	
Рабочая смесь	Разбавляется ацетоном ASP06 золото 1:0,5 ASP07 бронза 1:0,5 ASP08 золото 1:5 ASP09 золото 1:3 -1:5 ASP34 золото 1:0,5 ASP53 золото 1:1 ASP92 серебро 1:1 ASP11 золото 1:0.5 ASP23 золото 1:0.5 ASP65 платина 1:0.5
Предварительная подготовка	Наносится на предварительно загрунтованную подложку

ADLER
Coloranti, tinte e vernici

ASPxx

Переработка / Расход материала	Расход 60-100 г/м2
Указания по переработке	
Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	10-15 мин.
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не менее 15°C. Относительная влажность воздуха - 45-70%.


Хорошо перемешать


Плотно закрывать


Хранить в прохладном месте

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246)
Различные древесные подложки могут иметь различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа выбранного разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим контролем, наша компания не может нести ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции Информация, содержащаяся в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт.
Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания может дать гарантию в пределах допустимых отклонений в значениях от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям особенно в части условиям и способу нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала.
Данные настоящего технического документа были получены при температуре 20ºC и относительной влажности 70%.В сноске каждого технического листа доступны данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, есть ли у нас последнее обновление, так как некоторые показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям.