# ОЛИ-ЦЕЛЛ Многослойный лак 3.80/AF

## Описание продукта
Универсальный, быстросохнущий, однокомпонентный многослойный лак на нитроцеллюлозной основе, не содержащий этанола, с хорошей растекаемостью для открытопористой отделки деревянных поверхностей, подвергаемых средним нагрузкам внутри помещений. Возможно нанесение разными способами.

## Свойства
- быстро сохнущий и прост в применении
- хорошая растекаемость, образует ровную лаковую пленку
- возможно нанесение распылением, наливом, вальцеванием
- хорошая стойкость к механическим и химическим нагрузкам
- хорошо шлифуется
- хорошая адгезия к грунтам
- хорошая стойкость к царапанью

## Области применения
Рекомендуется для промышленного производства, а также для кустарной и полупромышленной отделки всех видов древесины и древесных материалов, напр. мебель для гостиной и спальни, полки, шкафы, стеллажи и т.д., а также для детали интерьера.

## Соответствует требованиям норм:
- DIN EN 71-3 (содержание тяжелых металлов)
- DIN 68861 T1 B (стойкость к избранным жидкостям)
- DIN 68861 T1 C (хим. стойкость)
- DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
- стойкий к воздействию косметических кремов для рук
- не содержит формальдегида и этанола
- не содержит опасных APEO (тенсид) и DINP (пластификатор)

## Номер артикула:

| | | |
|---|---|---|
| Степень блеска | матовый | 321 783 18 |
| | шелковисто-матовый | 321 798 04 |
| Упаковка | 200 / 30 литров | |
| Разбавитель | ОЛИ-ЦЕЛЛ Разбавитель V 21 | 913 625 02 |

## Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Вязкость при поставке: | 40-45 сек. (воронка 4 мм) |
| Срок хранения в закрытой заводской упаковке: | 12 месяцев |
| Разбавитель: | V 21 (10 - 15%) |
| Отвердитель: | |
| Соотношение лак-отвердитель: | |

Сушка (при 23°C и относ. влажности воздуха 65%)

| | |
|---|---|
| Пылеустойчивое состояние: | 5 - 10 мин. |
| Шлифовка: | 20 - 30 мин. |
| Укладка в штабеля: | 3 часа |

## Способы нанесения




Пневматическое распыление

| | |
|---|---|
| Рабочая вязкость: | 20 - 25 сек. |
| Давление: | 2,5 - 3,5 бар |
| Размер форсунки: | 1,5 - 2,2 мм |
| Расход на один слой: | 80 - 120 г/м² |




Безвоздушное распыление

| | |
|---|---|
| Рабочая вязкость: | 25 - 30 сек. |
| Давление: | 100 - 150 бар |
| Размер форсунки: | 0,23 - 0,28 мм |
| Расход на один слой: | 80 - 120 г/м² |

## Примечания / Указания по применению
- Перед использованием содержимое упаковок тщательно перемешать.
- Толщина сухой лаковой пленки - ок. 60 мкм.
- Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений (жира, масла и т.д.), а также от следов шлифовальной пыли.
- При нанесении наливом рекомендуется добавление не более 5% разбавителя (рабочая вязкость 35 - 45 сек.), при нанесении вальцеванием - добавление разбавителя не требуется.

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пример нанесения: Стеллаж для прихожей, ДСП, шпон дуба



| | |
|---|---|
| Ступенчатая шлифовка: | Зерно P 120 - 150 |
| Грунтование: | ОЛИ-ЦЕЛЛ 3.80/AF, распыление ок. 100 г/м² |
| Сушка: | 30 мин. (при 20°C и 65% относ. влажности воздуха) |
| Промежуточная шлифовка: | Зерно P 240 |
| Покрывной лак: | ОЛИ-ЦЕЛЛ 3.80/AF, распыление ок. 100 г/м² |
| Сушка: | 10 мин. (пылеустойчивое состояние) |

Примечание: Время сушки приведена для следующих условий: T - 20°C и 65% относ. влажности воздуха

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание: февраль 2007.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.ru e-mail: oli-lacke@mail.ru