Лак PU-1.044

Двухкомпонентный тиксотропный полиуретановый лак. Применяется для отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей: детских кроваток, стульев, дверей, мебели и других изделий из дерева.

Технические показатели

Сухой остаток: 42±2%
Плотность:(DIN 51 757) 0,99±0,02
Удельное сопротивление (МОм*см): 50
Вязкость основы:(DIN 4) тиксотропный
Блеск:(DIN 67 53)
20%
30%
40%
50%
60%
90%

Свойства покрытия

- высокие тиксотропные свойства;
- высокая технологичность;
- быстрое время сушки.

Подложки

Полиуретановый грунт PU-0.104 тиксотропный.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки лака температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов: По массе:
PU-1.044 100
Отвердитель №024 50
Разбавитель “Разбавитель для ПУ ЛКМ”
Жизнеспособность композиции при 20°С 4 часа
Теоретический расход 120-150 г/м^2

Способ нанесения	*Давление, атм*	*Сопла, мм*	*Количество слоев*	*Разбавитель*
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	10-20%
Эектростатичсекое распыление	-	-	1	10-30%

Возможные методы нанесения:
- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

	от пыли	*на отлип*	*до складирования*
При 20° С	15 минут	40 минут	4 часа

Упаковка

Лак PU-1.044 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №024 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Лак PU-1.044 - 12 месяцев
Отвердитель №024 - 4 месяца