Эмаль PU-5.052

Двухкомпонентная высокоглянцевая полиуретановая эмаль. Применяется для отделки мебели для ванных комнат и других предметов интерьера из дерева и МДФ.

Технические показатели

Сухой остаток:	64±2%
Плотность:(DIN 51 757)	1,26±0,02
Вязкость основы:(DIN 4)	90-150 сек.
Блеск:(DIN 67 53)	100%

Свойства покрытия

- высокая укрывистость;
- высокая технологичность;
- быстрое время сушки;
- отличная стойкость к УФ.

Подложки

Полиуретановый грунт PU-0.202.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки лака температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:	По объему:
PU-5.052	100	100
Отвердитель №064	50	60
Разбавитель	“Разбавитель для ПУ ЛКМ”	
Жизнеспособность композиции при 20°С	4 часа	
Теоретический расход	120-150 г/м^2	

Способ нанесения	*Давление, атм*	*Сопла, мм*	*Количество слоев*	*Разбавитель*
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	20-30%

Возможные методы нанесения:
- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

	от пыли	*на отлип*	*до полировки*
При 20° С	30 минут	2 часа	24 часа

Упаковка

Эмаль PU-5.052 - 25 кг в евроведре
Отвердитель №064 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Эмаль PU-5.052 - 12 месяцев
Отвердитель №064 - 6 месяцев