Техническая информация

Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

Дата печати: 30.09.13

Полиуретановый матовый лак, прозрачный для наружных работ

TRANSPARENT POLYURETHANE MATT TOP COAT FOR OUTDOORS

HS280157

Область применения	
2-х компонентный полиуретановый матовый лак прозрачный для наружных работ. Обладает хорошей укрывающей способностью, розливом, эластичностью, быстрой сушкой, особенно рекомендуется для формирования матовых покрытий на ставнях, дверях.	
Описание продукта	
Вид продукта	**2-х компонентный ПУ прозрачный, матовый лак.**
Метод нанесения	Распылением
Блеск	25+/-3 E
Цвет	Светло-желтая опалесцирующая жидкость
Содержание нелетучих веществ	Основы: 50,0 ± 2% Отвердителя: 39,0± 2% Смеси: 46,3± 2%
Вязкость при поставке	65+/-20 по ВЗ-246(сопло 4мм).
Плотность при 20°C	0,99+/-0,05 кг/м3
Хранение	В прохладном сухом месте при Т-20°С
Срок хранения	1 год, при вышеприведённых условиях
Условия переработки	
Рабочая смесь	Лак HS280157 100 в.ч. Отвердитель SC290153 50 в.ч. Разбавитель SV420010 10 в.ч. Для увеличения стойкости покрытия под воздействием УФ-лучей и повышения эластичности, рекомендуют применять отвердитель.
Вязкость при переработке	14-15 с
Жизнеспособность	4 часа
Предваритель-ная подготовка	Наносится на загрунтованную поверхность, шлифовка шкуркой зернистостью 280 -320 (в зависимости от вида древесины). Удаление от пыли.

Техническая информация

Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

Переработка / Расход материала	Расход за одно нанесение 130-140 г/м3 Количество нанесений 1-2 Выдержка между слоями без промежуточной шлифовки 2-6 часов.
Указания по переработке	
Сушка При нормальных и ускоренных условиях (DIN 50014)	Сушка при температуре T=20°C - сушка от пыли 30 мин. -сушка до прикосновения 90 мин. - полное отверждение 10 час
Условия нанесения	Температура материала и помещения должна быть не ниже 15°C. Относительная влажность - 45-70%.


Хорошо перемешать


Плотно закрывать


Хранить в прохладном месте

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте. И не является гарантийным обязательством.
За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону
+7 (495) 661-35-28 доб 249(246)